

HMB PROFMIX HOUT SNELDROGEND



BESTELLEN?
24 UUR
PER DAG
ONLINE
KLIJK OP WWW.JECOR.NL

www.jecor.nl

14



HMB Profmix hout sneldrogend

Eenvoudig, snel en perfecte reparaties

Er is veel vraag naar een sterk reparatieproduct voor hout dat ook nog eens eenvoudig, snel en schoon te verwerken is. HMB Profmix hout sneldrogend is hiervoor de perfecte oplossing. Dit product is bestemd voor professioneel gebruik en uitermate geschikt voor diverse reparaties/verlijming aan hout, zoals o.a. houtrot, kerven, gaten, scheuren, versplintering e.d. HMB Profmix hout sneldrogend heeft een uitstekende hechting, droogt snel en is perfect schuurbaar/bewerkbaar. De te repareren/beschadigde plek moet zo schoon en droog mogelijk worden gemaakt. Houtrot, stof, vet e.d. dient u te verwijderen. HMB Profmix hout sneldrogend kan zonder primer direct aangebracht worden (eventuele primers mogen eerst worden aangebracht, volgens de voorschriften van de lakfabrikant).



Profmix 50 ml
Art. nr. 1930342



Profmix 200 ml
Art. nr. 1930343



Mengpistool 200 ml
Art. nr. 1930339




Mengpistool 50 ml
Art. nr. 1930338

Artikelnummers

1930338	HMB Profmix mengpistool 50ml kunststof
1930340	HMB Profmix mixtuit voor 50ml (per 12st)
1930342	HMB Profmix Hout sneldrogend 50ml
1930339	HMB Profmix mengpistool 200ml metaal
1930341	HMB Profmix mixtuit voor 200ml (per 6st)
1930343	HMB Profmix Hout sneldrogend 200ml

Voordelen

- Snelle reparatie en verlijming;
- Product zal niet breken en blijft flexibel;
- Waterbestendig en waterdicht na drogen;
- Eenvoudig aan te brengen, niet mengen, wegen of meten;
- Schuurbaar na 5-10 minuten;
- Freesbaar na 10 minuten;
- Overschilderbaar na 30 minuten;
- Structurele reparatie (geen tijdelijke oplossing);
- Hoogwaardige treksterkte, absorbeert schokken, bewegingen en temperatuurverschillen;



Mixtuit 50 ml
Art. nr. 1930340



Mixtuit 200 ml
Art. nr. 1930341

Gebruiksaanwijziging

NL - HMB Profmix hout sneldrogend

HMB Profmix hout sneldrogend is bestemd voor professioneel gebruik en uitermate geschikt voor diverse reparaties/verlijming aan hout, zoals o.a. houtrot, kerven, gaten, scheuren, versplintering e.d. HMB Profmix hout sneldrogend heeft een uitstekende hechting, droogt snel en is perfect schuurbaar/bewerkbaar. De te repareren/beschadigde plek moet zo schoon en droog mogelijk worden gemaakt. Houtrot, stof, vet e.d. dient u te verwijderen. HMB Profmix hout sneldrogend kan zonder primer direct aangebracht worden (eventuele primers mogen eerst worden aangebracht, volgens de voorschriften van de lakfabrikant).

Verwerking

1. Plaats het patroon van de HMB Profmix hout sneldrogend in het Mengpistool.
2. Bevestig de mixtuit.
3. De eerste twee centimeter van het product uit de mixtuit verspuiten en niet gebruiken, zodat een juiste mengverhouding verkregen wordt.
4. Benodigde hoeveelheid van HMB Profmix hout sneldrogend aanbrengen en met een spatel gladstrijken (Profmix kan met een plamuurmes verwerkt worden).
5. Eventueel aan de achterzijde, bij een grote beschadiging, een dunne, ruime overlappende laag aanbrengen en met een nylon kwast gladstrijken.
6. Na 5-10 minuten (afhankelijk van de laagdikte) is het bewerkte oppervlakte perfect opgedroogd en goed schuurbaar.
7. De delen die afgelakt worden dient u te verwerken volgens de voorschriften van uw lakleverancier.

Tip!

- Zorg ervoor dat de HMB Profmix hout sneldrogend iets boven de oppervlakte blijft zodat met weinig nabehandeling een mooie egale afwerking gerealiseerd kan worden;
- Ruw aangebrachte HMB Profmix hout sneldrogend kan met de blokschaaf behandeld worden, voordat u de betreffend oppervlakte gaat schuren of lakken;
- Bij reparaties groter dan 3-4 cm³ raden wij aan in meerdere lagen te appliceren;
- Werk bij voorkeur met beschermende kleding en handschoenen.

Afwerking

- Schuurbaar na 5-10 minuten (afhankelijk van laagdikte en omstandigheden);
- Overschilderbaar na 30 minuten;
- Volledig uitgehard na 1 uur;
- Verwerkingstemperatuur tussen 0° - 40° Celsius;
- Bij dikkere lagen is een snellere uitharding gegarandeerd dan bij dunnere lagen.

Na gebruik

- Na gebruik de mixtuit niet verwijderen, maar pas wisselen bij een eerstvolgend gebruik;
- Na eerste gebruik, 6 maanden houdbaar.

Voordelen

- Snelle reparatie en verlijming;
- Bespaart werk en materiaal zonder dat de kwaliteit naar beneden gaat;
- Wegens de mixtuit een perfecte mengverhouding;
- Geen nare geuren, oplosmiddelen of VOS (vluchtige organische stoffen);
- Product zal niet breken en blijft flexibel;
- Waterbestendig en waterdicht na drogen;
- Eenvoudig aan te brengen, niet mengen, wegen of meten;
- Eenvoudig en schoon te verwerken;
- Schuurbaar na 5-10 minuten;
- Freesbaar na 10 minuten;
- Overschilderbaar na 30 minuten;
- Er hoeft niets extra toegevoegd te worden;
- Uitstekend resultaat voor uitzetten en inkrimpen;
- Chemicaliën bestendig;
- Structurele reparatie (geen tijdelijke oplossing);
- Roestwerende werking;
- Hoogwaardige treksterkte, absorbeert schokken, bewegingen en temperatuurverschillen;
- HMB Profmix hout sneldrogend is reparatiemateriaal dat uit twee componenten bestaat en bestemd voor het specifiek repareren van beschadigd hout;
- Is bestemd voor de uiteenzetting van zowel hard als zacht hout en het heeft daarmee een langdurige werking;
- HMB Profmix hout sneldrogend kan zowel op horizontale als verticale oppervlaktes gebruikt worden;
- HMB Profmix sneldrogend is uitstekend te verwerken (schuren, frezen, schilderen) en daarmee uitermate geschikt voor professioneel gebruik;
- Na uitharding kan het ook gefreesd worden.

Veiligheidsvoorschriften / Safety regulations

NL

R20 Schadelijk voor de gezondheid bij inademing. R36/37/38 Irriterend voor de ogen, ademenhalingswegen en huid R42/43; Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. S23 Damp NIET inademen. S24/25 Aanraking met de ogen en huid vermijden. S26 Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. S45 Bij ongeval (indien men onwel wordt), onmiddellijk een arts raadplegen (toon etiket). S51 Uitsluitend in goed geventileerde omgeving gebruiken. Niet inademen. Zie informatie van de fabrikant. Alleen geschikt voor professioneel gebruik. Inhoud: polymeeramine en isocynaat.



Schadelijk
Irriterend



JECOR
PROFESSIONNEEL

Bouw | Techniek

Hoge Eng West 14, 3882 TR PUTTEN
Tel: 0341 - 36 96 36 Fax: 0341 - 36 96 37
E-mail: info@jecor.nl www.jecor.nl