


# ■ ZETTEX ■

Nieuw bij Jecor: MS10 vloeibaar rubber van Zettex,  
De veelzijdige probleemoplosser bij o.a. lekkages.



## MS 10 LIQUID





## PRODUCTINFORMATIE

De MS10 en MS10+ Liquid zijn vloeibare rubberen coatings die uitermate geschikt zijn voor het water- en luchtdicht maken van o.a. daken, gevels, dakgoten, vloeren, doorvoeren, balkons, badkamer etc.

Deze hechten op bijna alle ondergronden zonder primer.

De MS10+ bevat een vezel waardoor deze zonder bewapening kan worden aangebracht op diverse ondergronden en overgangen.

De voordelen op een rij:

- Universeel toepasbaar
- Zonder primer inzetbaar op alle ondergronden
- 100% oplosmiddelvrij
- UV en zuurbestendig
- Snel drogend (na 2 uur beloopbaar)
- Uitstekende hechting op gladde oppervlakten
- Bestand tegen constante waterbelasting
- Eenvoudig op te brengen met kwast, roller of spuitsysteem
- Zeer sterk en elastisch
- Met vezelversterking (MS10+)
- Kleurindicatie

**Zettex Kimband** is een geotextiel. Speciaal geschikt als toepassing van naad- en scheuroverbrugging bij gebruik van MS10 Liquid (+). Zettex Kimband heeft een goede opname van de coating waardoor het na uitharding één 'gewapende' waterafdichtende laag vormt. Zettex Kimband kan volvlak worden toegepast om sneller laagdikte op te bouwen en is ideaal bij handmatige applicaties.

### Producteigenschappen:

Materiaal: Polyester

Kleur: Wit

Versteving: Mechanisch, thermisch

### Technische gegevens:

Gewicht: 60 of 90 g/m<sup>2</sup>

Dikte: 0,8 of 1 mm

Samenstelling conform fabrieksrecept

Getest conform ISO 9 073

### Beschikbare afmetingen / uitvoeringen

Zettex Kimband is beschikbaar in de volgende breedtematen en rollengtes:

Breedtematen: 150, 200, 300, 500 en 1000mm

Rollengte: 20, 25, 100m

Gewicht: 60 of 90 g/m<sup>2</sup>

# VERWERKINGSBLAD

## Vorbereiding

Verwerkingsomstandigheden: alleen te verwerken bij temperatuur boven +5 °C.  
oppervlakte (water) belasting na 24 uur.

Voorbehandeling oppervlakten: Oppervlakten moeten droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.

Gereedschap: kwast, roller of airless spuitinstallatie\*

(\* alleen toepasbaar i.c.m. MS 10 zonder vezel)

## Verwerking

Verdunnen: niet verdunbaar

Verbruik: 2,5 liter per m<sup>2</sup>, bij een laagdikte van 2mm

## Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik handmatig roeren. Bij naad-, kier- en scheur overbruggende toepassingen dient gebruik te worden gemaakt van de Zettex KimBand. Zettex KimBand dient te worden aangebracht in de nog natte Zettex MS 10. Na aanbrengen van de Zettex KimBand direct een tweede laag Zettex MS 10 aanbrengen met een minimale laagdikte van 2mm na uitharding. Eventuele overdadig aangebrachte MS 10 direct verwijderen met Zettex Cleaning wipes of Zettex Profireiniger. Uitgeharde resten zijn enkel mechanisch te verwijderen.

Droog-uithardingstijd: ca. 24 uur



---

Zettex Europe B.V.  
Blokweg 8  
4761 RA Zevenbergen  
The Netherlands

**T** +31 (0)888-93 88 39  
**F** +31 (0)888-93 88 88  
**E** [info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)  
**I** [www.zettex.com](http://www.zettex.com)

